

10	Битум нефтяной	Битум нефтяной строительный для кровельных работ с характеристиками: Температура размягчения в диапазоне включительно от +75°С до +85°С Глубина проникновения иглы в диапазоне при температуре +25°С от 25 мм до 40 мм Температура вспышки не ниже 250 °С Растяжимость при температуре +25°С не менее 0,1 мм Изменение массы после прогрева не более 0,5% Водонасыщение за 24ч не более 0,1%
----	----------------	--

\*нестандартные показатели не используются